

Prelasti NO FLAME FR/FRT, EPDM Roofing System

Prestatieverklaring, EN 13956



Productomschrijving

Prelasti NO FLAME FR/ FRT is een ongewapend EPDM waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textieldoekafdruk aan weerszijden. Prelasti FR wordt gebruikt voor het dichtend van daken

Relevante normen: EN 13956, Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken

Systemen van conformiteitsattestering: 2+

Door de overheid aangemelde instantie: 0402-Technical research institute of Sweden

Certificatie nummer: 0402-CPD-470301

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2009

Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet	Voldoet/ voldoet niet
Treksterkte	EN 12311-2	MPa	8	≥ MLV
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		NPD	Voldoet/ voldoet niet
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV
Dynamische belasting	EN 12691 (B)	mm	1000	≥ MLV
Scheursterkte	EN 12310-2	N	60	≥ MLV
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Uv-blootstelling	EN 1297	Klasse	Voldoet	Voldoet/ voldoet niet
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	- 40	≤ MLV
Externe brandweerstand	EN 13501-5		B _{ROOF} (t1), (t2), (t4)	Klasse
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald

MDV = Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant

Editie: 16-06-2013

16-06-2013, Jörgen Skärin, R&D

