

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20 –

8152 BN - LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com E-mail: info.nl@sealeco.com

EPDM Spraysealer

SEP 2010

Omschrijving

EPDM Spraysealer is een duurzame, spuitbare en verkwastbare speciaal lijm en/of afdichtingskit, met unieke hechtingseigenschappen op basis van MS-Polymer® technologie, welke onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber.

Eigenschappen

- * Hecht perfect zonder Primer op vele EPDM folies en de meeste voorkomende ondergronden.
- * Duurzaam, permanent zacht elastisch blijvend.
- * Nat in nat verwerkbaar.
- * Hoge rek bij breuk en bewegingsopname.
- * Neutraal vernettend systeem, vrijwel reukloos.
- * Goed UV-, weer-, water- en vochtbestendig.
- * Niet corrosief ten opzichte van metalen.
- * Isocyanaat-, en siliconenvrij.
- * Toepasbaar als lijm en/of afdichtingskit voorbuiten.
- * Absorbeert akoestische vibraties en mechanische trillingen.
- * Kan in dunne laag aangebracht worden met spuitpistool.
- * Kan eventueel nog nabewerkt worden met behulp van een kwast.

Toepassingen

- * Speciaal voor het verlijmen en/of afdichten van diverse EPDM folies zoals bij dak en vloerconstructies.
- * Afdichten van aansluitvoegen in de bouw en industrie.
- * Verlijmen van de meeste bouwmaterialen zoals: steenachtige ondergronden, metalen, beton, behandeld en onbehandeld hout.
- * Reparatie lijmkit voor diverse nieuwbouw en renovatie projecten.

Beperkingen

Niet geschikt voor o.a. continue onder water toepassing.

Niet geschikt voor o.a. PE, PP, teflon, neopreen en bitumineuze ondergronden, ondergrond altijd testen op hechting.

Standaard assortiment

Kleur Zwart.

Verpakking* 5 kg. en 12 kg. Emmer met inliner.

*Overige verpakkingen op aanvraag.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C: 9 maanden.

Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport.

Technische gegevens (typische waarden):

Dichtheid	g/ml		1,28
Huidvormingstijd	min	23°C/55%RV	15
Maximaal toelaatbare vervorming	%		25
Temperatuurbestendigheid			
na uitharden	°C		-40 tot +90
Krimp			nihil
<i>Mechanische waarden</i>			
<i>2mm film</i>			
Hardheid, Shore A		DIN 53505	18
Modulus, 100%	MPa	DIN 53504	0.30
Treksterkte	MPa	DIN 53504	0.75
Rek bij breuk	%	DIN 53504	400

Reinigen

Materiaal
Handen

Direct na gebruik met EPDM Multicleaner.
Met een handenreiniger en/of water en zeep.

Applicatiecondities

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C.

Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn.

Ondergronden eventueel goed ontvetten met EPDM Multicleaner.

EPDM Spraysealer hecht perfect zonder Primer op de meeste niet poreuze (niet zuigend/gesloten) ondergronden.

Poreuze (zuigende/ open) ondergronden eventueel voorbehandelen met Primer P. Wij adviseren vooraf een hechtingstest uit te voeren.

**Veiligheid algemeen**

Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en raadpleeg een arts.

Een product veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie

SealEco B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.