

**SealEco B.V.**

HANDELSWEG 20 –  
8152 BN - LEMELERVELD  
Telefoon +31 (0) 572 371 027

**Internet:** [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com) **E-mail:** [info.nl@sealeco.com](mailto:info.nl@sealeco.com)

**TECHNISCHE SPECIFICATIE****EPDM Lateislabbe  
70 °Shore A**

**Kleur** : **Zwart**  
**Polymeer** : **EPDM**

<b>Eigenschappen</b>	<b>Methode</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Eenheid</b>
Hardheid	ISO 7619	70 ± 5	°Shore A
Treksterkte	ISO 37-2	Min. 7,5	MPa
Rek bij breuk	ISO 37-2	Min. 250	%
Na veroudering 7 dagen / 100 °C lucht Ver. hardheid Ver. treksterkte Ver. rek bij breuk	ISO 188	Max. -5/+10 Max. 15 Max. 25	°Shore A % % rel.
Ozonbestendigheid 200PPHM/40°C/20%/7d	ISO 1431/1	Geen aantasting	
Blijvende vervorming 24 uur/100°C/25%	ISO 815	Max. 35	%
Verandering hardheid na 168 uur bij -10 °C	ISO 7619	Max. 10	°Shore A