

Product Specificatie

Prelasti NO FLAME FR / NO FLAME FRT

Prelasti NO FLAME / NO FLAME FR zijn elastomeermembranen voor waterdichting op basis van het EPDM rubberpolymeer. Prelasti NO FLAME / NO FLAME FR wordt aangewend voor het afdichten van daken dmv. mechanische bevestiging en verkleving. Prefabricatie van membranen zorgt voor een snellere en veiligere plaatsing op het dak. Prelasti NO FLAME / NO FLAME FR zijn brandvertragend en geclassificeerd als Brooft1. Prelasti membranen genieten van een lange levensduur en zijn bovendien vriendelijk voor het milieu.



Technische gegevens

Gewicht 1.2 mm: 1.5 kg/m²
1.5 mm: 1.8 kg/m²

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking (rollen/pallet)	Artikel nummer
Prelasti NO FLAME FR Voor prefabricatie met hotbond gevulkaniseerde naden.	1.2	1700	25	20	5120073
	1.2	1700	100	6	51200731
	1.5	1700	25	16	5120075
	1.5	1700	75	6	51200751
Prelasti NO FLAME FRT Voor prefabricatie met warme wig of warme lucht, Thermobond.	1.2	1700	25	20	5130073
	1.2	1700	100	6	51300731
	1.2	5020	25	6	5120023-1
	1.5	1700	25	16	5130075
	1.5	1700	75	6	51300751

Prelasti kan ook geleverd worden op de gewenste maat, volgens de dakafmetingen.

Fysische eigenschappen

	Eenheden	Norm	Gemeten waarde	Test methode
Hardheid	°IRH	70±5	70	ISO 48
Treksterkte	Mpa	min 8.0	9.0	ISO 37
rek bij breuk	%	min 300	400	ISO 37
Scheursterkte	kN/m	min 20	28	ISO 43, B
Plooibaarheid bij lage temperaturen	°C	max -40	-60	EN 495-5

Opslag

Bewaar droog en koel in originele verpakking. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot opslagtijd.

Goedkeuringen, certificaten en specificaties

CE: EN 13596, KOMO, ATG, Brandclassificatie Broof t1. Meer goedkeuringen op aanvraag.

