

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com E-mail: info.nl@sealeco.com

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Topskin Modular Waterbased Bonding Adhesive

Omschrijving:

Topskin Modular Water Based Bonding Adhesive is een contactlijm voor de verkleving van Topskin EPDM met goedgekeurde isolatiepanelen, hout, metselwerk en andere aanvaardbare ondergronden.

Vorbereiding:

De ondergrond waarop Topskin Water Based Bonding Adhesive wordt aangebracht, moet proper, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere vervuilers. Het te bewerken oppervlak wordt gereinigd met een borstel of zuivere doek. Roer de lijm goed om voor en tijdens gebruik, om zo een homogene massa te bekomen zonder resten op de bodem of klonters. Als de lijm lange tijd aan temperaturen lager dan 15°C werd blootgesteld, dient deze voor gebruik terug op kamertemperatuur te worden gebracht.

Verwerking:

Breng vrijwel gelijktijdig op beide te verlijmen oppervlakken een lijm aan om gelijke droogtijden te bekomen. Vermijd plasvorming. Gebruik oplosmiddelbestendige verfrillers voor het manueel aanbrengen van de lijm. Zorg ervoor dat de lijm in een dunne, gelijkmatige laag wordt aangebracht. Breng geen lijm aan in de naadzones. Het gebruik van een lijmkar kan de productiviteit verhogen en het lijmverbruik verminderen. Laat de lijm contactdroog worden (tijd hangt af van de weersomstandigheden) alvorens de oppervlakken met elkaar te verbinden. Controleer de droogheid van de lijm met de touch-push test, zoals beschreven in de verwerkingsvoorschriften.

Verbruik:

Het gemiddeld verbruik hangt af van de gladheid van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Contactlijm methode: tussen 6 en 9 m² per gallon.

Eénzijdig (nat sluiten): tussen 8 en 10 m² per gallon.

Eigenschappen:

Technisch	• Basis	Latex
	• Kleur	Wit (wanneer net aangebracht) Doorzichtig (als droog)
	• Vaste stoffen (%)	49 – 52,5
	• Viscositeit (cp)	16000 - 20000
	• Soortelijk gewicht	1,0



Verpakking / Stockage / Levensduur:

Verpakking: 18,9 l (5 gallon) blikken.

Stockage: Bewaar in originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.

Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan. Het product moet na het openen vlot en homogeen vermengbaar zijn (zonder klonten) en een uniforme kleur vertonen.

Voorzorgsmaatregelen:

Zie de Veiligheidsbladen. Vermijd contact met huid en ogen. Lijm mag niet verdund worden.