



SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com E-mail: info.nl@sealeco.com

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Topskin QuickSeam Form Flashing

Omschrijving:

Topskin QuickSeam Form Flashing bestaat uit een 229 mm (9") of 305 mm (12") niet-gevulkaniseerde EPDM strook, die in de fabriek wordt gelamineerd op QuickSeam tape. De strip wordt gebruikt voor het afdichten van binnen- en buitenhoeken, buizen, doorvoeren en andere toepassingen zoals beschreven in de Topskin verwerkingsvoorschriften.

Vorbereiding:

De Topskin EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met Topskin Quick Primer Plus, waarbij een QuickScrubber of QuickScrubber Plus schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Als het product langere tijd aan lagere temperaturen (<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

Verwerking:

Bij koude temperaturen is het aanbevolen een warmeluchtblazer te gebruiken waardoor de Topskin QuickSeam Form Flashing gemakkelijker te vervormen is. Op zonnige dagen is het meestal niet nodig het product voor te verwarmen. Topskin QuickSeam Form Flashing wordt overeenkomstig de Topskin technische richtlijnen verwerkt.

Verbruik:

In overeenstemming met de afmetingen van het detail.

Eigenschappen:

Technisch		EPDM Flashing	Quickseam Tape
	• Basis	EPDM	Rubber polymeren
	• Kleur	Zwart	Zwart
	• Oplosmiddelen	Geen	Geen
	• Vaste stoffen (%)	100	100
	• Status	Niet-gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
	• Dikte (mm)	1,6	0,6
	• Breedte (mm)	229 - 305	235 – 311

Verpakking / Stockage / Levensduur:



Verpakking: 15,2 m (50') rollen, 2 rollen per karton (9") - 1 rol per karton (12"). *Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren naargelang het QuickSeam Product.*

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.

Levensduur: 12 maanden, indien bewaard volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Levensduur wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen.

Voorzorgsmaatregelen:
Zie de Veiligheidsbladen.